

FICHA TÉCNICA DE HC6

Endurecedor/densificador – extra lithium



Nombre Comercial

HC6

Uso

Endurecedor/densificador – extra lithium

PROPIEDADES

Para superficies de hormigón, cemento y también efectivo sobre cualquier material con un contenido significativo de carbonato cálcico. Penetra a través de los microporos de la superficie por capilaridad, compactando y endureciendo internamente el material a niveles óptimos para una protección total ante la aparición de sales y penetración de polvo. También optimiza la superficie para un posterior pulido o impermeabilización adicional.

CAMPOS DE APLICACION

endurecido y compactación interna de las superficies de hormigón, para mejorar la impermeabilidad del mismo y facilitar el proceso de pulido, mejorando los resultados finales del mismo.

Trabajo en zonas donde se almacenan alimentos o bebidas:

- El producto no debe estar expuesto directamente ni mezclarse con los alimentos o bebidas
- Una vez aplicado el producto y hecha la reacción química correspondiente el resultado es completamente inerte

COMPOSICIÓN

agua, sales alcalinas, sales de litio y alcoholes

Contenido en sólidos 20% ±1

Producto fabricado como base principal el silicato de litio en alta concentración

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia y seca. Agitar el envase antes de usar. No diluir ni mezclar con otros productos

Aplicar el producto antes de pasar el último grano del pulido. Extender el HC-6 mediante un dispersor de líquidos hasta que el pavimento quede saturado, dejar secar durante unas horas y retirar los residuos. Acabar el pulido con el restante grano de diamante resina. El producto se puede aplicar también en cualquier momento para endurecer el hormigón, aún cuando no se estén realizando labores de pulido.

DATOS TÉCNICOS

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades

Apariencia Líquido

Color Transparente

pH 11

Proporción en mezcla necesaria para cubrir superficie

Metodos de aplicación dispersor de líquidos

Presentacion bidón 5 Lt

FICHA TÉCNICA DE HC6

Endurecedor/densificador – extra lithium

PRECAUCIONES

Indicaciones de peligro: El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.

Consejos de prudencia: En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente

Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de HC6 están dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad ABRASIVOS AGUILA S.A. El producto debe ser puesto en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales.

FICHA TÉCNICA DE HC6

Endurecedor/densificador – extra lithium
